

JEVAKEER®PA4T-40R

40% 玻璃纤维增强材料

Polyamide 4T

Rijing Chemical Technology Co., LTD

产品说明

阻燃/额定火焰\无卤素

基本信息

咨询电话	400-807-6786			
填料/增强材料	40%玻纤增强			
添加剂	阻燃性			
特性	磷含量,低(到无)	无卤	阻燃性	
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.7	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直流动方向	1.2	--	%	ISO 294-4
流动方向	0.30	--	%	ISO 294-4
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)	1.6	--	%	ISO 62
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-2
--	14000	15000	MPa	ISO 527-2
120°C	9000	--	MPa	ISO 527-2
160°C	6200	--	MPa	ISO 527-2
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	115	155	MPa	ISO 527-2
断裂, 120°C	90	--	MPa	ISO 527-2
断裂, 160°C	70.0	--	MPa	ISO 527-2
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	2.0	2.0	%	ISO 527-2
断裂, 120°C	2.3	--	%	ISO 527-2
断裂, 160°C	3.3	--	%	ISO 527-2
弯曲模量	13000	13500	MPa	ISO 178
弯曲应力	250	260	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	9	10	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	40	50	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	310	--	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ¹	335	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				
流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
流动	1.5E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	3.5E-5	--	cm/cm/°C	ASTM D696
横向	7.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (0.200 mm)	115	--	°C	UL 746
Thermal Index - 5000 hr	163	--	°C	IEC 60216
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+15	> 1.0E+15	ohms cm	IEC 60093
介电强度	33	33	kV/mm	IEC 60243-1
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法

可燃性等级			IEC 60695-11-10, -20
0.200 mm	V-0	--	IEC 60695-11-10, -20
1.50 mm	V-0	--	IEC 60695-11-10, -20

注射	干燥	单位制
干燥温度	100	°C
干燥时间	4.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	340到350	°C
料筒中部温度	350 到360	°C
料筒前部温度	350 到 365	°C
射嘴温度	345 到 360	°C
加工(熔体)温度	350 到 360	°C
模具温度	100 到 150	°C
注射速度	中等偏快	
背压	0.500 到 3.00	MPa
螺杆压缩比	2.5:1.0	

备注	
1.	10°C/min