

JEVAKEER® PC+ABS 7035(有本色\黑色\白色)

高抗冲、耐温、高光、高流动性、抗应力开裂、耐寒、主要用于:汽车部件、家用电器、医疗设备

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

JEVAKEER® - Polycarbonates

产品说明

高抗冲、耐温、高光、高流动性、抗应力开裂、耐寒、主要用于:汽车部件、家用电器、医疗设备

JEVAKEER® PC+ABS 7035 物性表

基本信息

特性	良好的流动性		
RoHS 合规性	RoHS 合规		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.15	g/cm³	ISO 1183
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg)	19.0	cm³/10min	ISO 1133
收缩率 ¹			ISO 2577
垂直流动方向：260°C, 3.00 mm	0.53到 0.70	%	ISO 2577
流动方向：260°C, 3.00 mm	0.53 到0.70	%	ISO 2577
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.80	%	ISO 62
平衡, 23°C, 50% RH	0.25	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	2450	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力			ISO 527-2/50
屈服, 23°C	53.0	MPa	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	46.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服, 23°C	4.3	%	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	> 50	%	ISO 527-2/50
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度			ISO 180/A
-30°C	33	kJ/m²	ISO 180/A
23°C	50	kJ/m²	ISO 180/A
无缺口伊佐德冲击强度			ISO 180
-30°C	无断裂		ISO 180
23°C	无断裂		ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	118	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	101	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度			
--	113	°C	ISO 306/B50
--	118	°C	ISO 306/B120
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动：23 到 55°C	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向：23 到 55°C	8.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16	ohms cm	IEC 60093
介电强度 (23°C, 1.00 mm)	35	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率			IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.10		IEC 60250
23°C, 1 MHz	3.00		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.0E-3		IEC 60250
23°C, 1 MHz	8.5E-3		IEC 60250